

BETASEAL* EXPRESS

BETASEAL* Express

超速乾、高強度接着剤 1時間走行

SDAT
1時間

(22 x50%RH)

ベタシール*エクスプレスの特性


BETASEAL*Express は、1液性湿気硬化型で最も早く硬化するウレタン接着剤です。およそ8時間で完全硬化します。また、低温下では通常の湿気硬化型ウレタン接着剤は硬化時間が数倍に伸びますが、ベタシール*Express はダウ・ケミカル社の最新テクノロジーを駆使したウレタン接着剤で氷点下 17.8 度の極寒でも1時間で走行可能となります

特長


- 17.6 ~ 46.1 の環境下で使用可能
助手席エアバック付車でも1時間で走行可能
FMVSS212、FMVSS208 並びに FMVSS216、
FMVSS219 で衝突テストを実施済
OEM 認定品

使用方法

ボディ面には BP5404 ボディプライマーを塗布



ガラス面は清掃後、BP5500 ガラスプライマーを塗布



接着剤塗布後の接着は 10 分以内に



< 一般性状および性能 >

主成分	:	一液性ウレタン (無溶剤型)
色	:	ブラック
比重	:	1.20 (20)
オープンタイム	:	10分*
硬化速度	:	完全硬化 (22 x 65% x 24hours)
硬度	:	55-65 (20 x 7日)
引っ張り強度	:	70.0kg/cm2 (20 x 7日)
引っ張りせん断力	:	84.0kg/cm2 (20 x 7日)
破断時の伸び	:	400% (20 x 7日)
体積変化率	:	(105 x 3hours)



Dow Automotive

Reduce Risk

The Technology Leader

BETASEAL ADHESIVE SYSTEM